



IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO PLUS

- *Zabezpiecza przed atakiem owadów*
- *Zwalcza insekty i ich larwy*
- *Zabezpiecza przed atakiem grzybów*
- *Środek o NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU*
- *Bezzapachowy, bezbarwny płyn*



PRZEZNACZENIE

Impregnat do drewna konstrukcyjnego plus V33 przeznaczony jest do drewna w 1, 2 i 3 klasie użytkowania, tj. Wewnątrz i na zewnątrz, do elementów drewnianych nie mających bezpośredniego kontaktu z gruntem ani woda powierzchniowa, ale narazonych na częste bądź okresowe nawilżanie. Nadaje się do stosowania na wszystkie typy drewna konstrukcyjnego, np. na wieżbę dachowa, belki, dzwigary, elewacje drewniane, okna, bramy. Produkt skutecznie chroni drewno przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrzaszczami i termitami) oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (oprócz termitów) na drewnie już zainfekowanym.

Narzędzia : pędzel lub spryskiwacz

Wydajność 1 warstwa : drewno zdrowe 1L = +/- 5m², drewno zainfekowane 1L = +/- 3m²

Czas schnięcia :

- między warstwami : 15 min
- całkowity : 12h

Czyszczenie narzędzi : woda

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Drewno poddane impregnacji nie może posiadać zadnej powłoki, powinno być surowe, czyste i suche.

- Drewno lakierowane, pokryte lazura lub farba: usunąć warstwę lakieru, lazury lub farby mechanicznie lub za pomocą specjalnych środków do usuwania starych powłok lakierniczych. Powierzchnie przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, a następnie przeszlifować i odpylić.
- Drewno woskowane: usunąć wosk z powierzchni drewna. Przeszlifować i odpylić.
- Drewno wcześniej impregnowane: nie zalecamy impregnacji na innego typu produkty. Prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym. Nie należy nakładać na drewno woskowane i olejowane.

NAKŁADANIE

Do zabezpieczenia nowego lub zdrowego drewna:

Nałożyć pędzlem dwie warstwy na całą powierzchnię. Pierwszą warstwę nanieść pędzlem na czystą, zdrową, odkurzoną powierzchnię. Pęknięcia i uszkodzenia drewna należy szczególnie starannie zakonserwować.

Wydajność produktu 200 ml/m² (2 warstwy, wydajność ok. 1 l/5 m²) w celu zabezpieczenia przed grzybami podstawczakami i owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrzaszczami, termitami). Impregnat do drewna konstrukcyjnego plus V33 może być stosowany w celu zwiększenia ochrony biobójczej drewna, pod produkty wykończeniowe, np. lazury, lakier, olej.

Nakładanie na drewno zainfekowane:

1. Usunąć kruche i stoczone przez owady części drewna szlifując je lub wycinając, elementy mocno uszkodzone wzmocnić lub zastąpić nowym drewnem.
2. Nałożyć trzy warstwy na całą powierzchnię za pomocą pędzla. Do trudno dostępnych miejsc należy użyć pistoletu natryskowego.

Wydajność produktu 300 ml/m² (3 warstwy, wydajność ok. 1 l/3 m²) w celu zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna (oprócz termitów) na drewnie już zainfekowanym.

Następna warstwa Impregnatu do drewna konstrukcyjnego plus V33 nakładamy po 15 minutach, a warstwę wykończeniową po 12 godzinach. W przypadku impregnacji drewna konstrukcyjnego wewnątrz pomieszczeń konieczne jest wietrzenie pomieszczeń przez 72 godziny, a w przypadku niesprzyjających warunków aż do zaniku zapachu. Po użyciu usunąć jak najwięcej produktu z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.