



Lakier do parkietu renowacyjny V33

PRZEZNACZENIE

- Parkiety surowe oraz lakierowane z gatunków europejskich i egzotycznych oraz panele podłogowe.
- Kompatybilny z systemem ogrzewania podłogowego.
- Nie może być stosowany na drewno zewnętrzne, olejowane i woskowane.

INFORMACJE

- **Pozwala uniknąć cyklinowania** przy renowacji zniszczonych parkietów.
- Doskonały efekt dzięki zastosowaniu żywic o wysokiej przyczepności.
- **Odporność na codzienne użytkowanie:** zadrapania, zabrudzenia, ścieranie.
- **Szybki czas schnięcia** - tylko 3h między warstwami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac.

Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone. Tłuste i łuszczące się elementy pogarszają przyczepność lakieru do powierzchni.

- **PARKIETY LAKIEROWANE:** przeszlifować papierem ściernym (120) i starannie odpylić.
- **PARKIETY FABRYCZNIE LAKIEROWANE (LAKIER UTWARDZANY UV) I POWIERZCHNIE LAMINOWANE:** starannie odtłuścić przed nałożeniem produktu, przeszlifować papierem ściernym (180) i starannie odpylić.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C. Nie nakładać w przeciągach. Produkt wodny, mleczny aspekt znika po wyschnięciu. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

- Przed użyciem i w trakcie nakładania dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Nałożyć lakier za pomocą pędzla z elastycznego włosa lub wałka do produktów akrylowych (włosie 12 mm). Lakier nakładać krzyżującymi się pasami w sposób równomierny, końcowe pociągnięcia wykonać wzdłuż słojów drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny.
- Powierzchnie lekko zmatować papierem ściernym (180), odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru. Jeśli lakier nakładany jest na surowe drewno, należy nałożyć trzecią warstwę produktu w ten sam sposób. W przypadku podłóg laminowanych szlifowanie między warstwowe nie jest konieczne. Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru powierzchnie pozostawić do wyschnięcia na 24h. Powłoka uzyskuje pełną odporność po 1 tygodniu. Przez ten czas należy chronić podłogę przed uszkodzeniami, zaplamieniem i uderzeniami.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Parkiety lakierowane w bardzo złym stanie lub z częściowo odsłoniętym surowym drewnem: rekomendujemy szlifowanie całej powierzchni do surowego drewna przed aplikacją. WSKAZÓWKA: Jeśli parkiet ciemnieje pod wpływem wilgoci (np. mycie mopek) oznacza to, że mamy do czynienia z surowym drewnem.
- Należy unikać gromadzenia się nadmiaru lakieru w szczelinach parkietu.
- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.
- W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego zalecamy nałożenie lakieru o stopniu połysku zbliżonym do odnawianego podłoża.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykończenie:	mat, satyna, połysk
Opakowanie:	0,75L , 2,5L , 5L
Czas schnięcia:	między warstwami 3h ; łącznie 24h
Wydajność:	1L = 12m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	woda
Nakładanie:	pędzel, wałek

KOLORY



**Bezbarwny
mat**



**Bezbarwny
satyna**



**Bezbarwny
połysk**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera substancje biobójcze (konserwujące): Zawiera mieszaninę poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. W trosce o ochronę środowiska nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Zamknąć opakowanie po użyciu. Chronić przed zamarznięciem. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 35g/l LZO. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.