



Lazura ochronna o wysokiej odporności V33

PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płyty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, itp.
- Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty.
- Na powierzchnie umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu.
- Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

INFORMACJE

- **UV PROTECT 45** - filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne.
- **AQUA BLOCK** - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- **FLEXY CARE** - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań wilgotnościowych i temperaturowych, dzięki czemu powłoka nie łuszczy się i nie pęka.
- **Mrozoodporna**, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- **Nie kapie**, nie tworzy smug oraz zacieków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

- **Drewno surowe:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.
- **Drewno wcześniej pokryte lazurą:** usunąć złuszczącą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

APLIKACJA

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnie należy odpylić.
- Zachować minimum 12h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
- Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy lazury.
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Lazura bezbarwna zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych (uzyskana powłoka ma kolor słomkowy).
- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyna lakową.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie lazury na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
- Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Puszki z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem. Nie dopuścić do przemrożenia produktu.

PARAMETRY TECHNICZNE


Wykończenie:	satyna
Opakowanie:	0,75L, 2,5L, 5L
Czas schnięcia:	między warstwami 12h
Wydajność:	1L = 12m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Nakładanie:	pędzel, pistolet natryskowy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




UWAGA. EUH208: Zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w C18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 400g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400g/l LZO. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.


KOLORY




Bezbarwny




**Sosna
skandynawska**




**Sosna
oregońska**



**Dąb
jasny**




**Dąb
złoty**



Dąb średni




**Ciemny
orzech**




Palisander




**Biały
kremowy**




Antracyt




Mahoń



Czereśnia



**Drewno
egzotyczne**



**Zielony
baskijski**